



Induline GW-310

Pārklājums uz ūdens bāzes ar aizsardzību pret zilumu koksnei ārpus telpām



Krāsu tonis	Pieejamība						
	Skaits paletē	200	96	22	4	1	1
	VPE	2 x 2,5 l	5 l	20 l	120 l	600 l	1000 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w	Muca K	Konteiners K	Konteiners K
	Iepakojuma kods	03	05	20	68	63	61
	Preces Nr.						
Induline GW-310 caurspīdīgs							
bezkrāsaina	3384	■	■	■			
Īpašās krāsas	3385	■	■	■	■		■
Induline GW-310 pārklājums							
balts (RAL 9016)	3397			■			
	3343	■	■	■			■
Īpašās krāsas	3398		■	■		■	
	015045			■			
	015046			■			
	015047			■			

Patēriņš

Preventīvi efektīvs pret zilumu ar 197-216 ml/m² vismaz 2 darba operācijās



Izmantošanas jomas



- Kokmateriāli ārpus telpām
- Kokmateriāli, kas nesaskaras ar zemi, saskaņā ar DIN EN 335-1, GK 2 un 3
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru (tikai gruntēšanai): piem., logi un durvis
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Pamata pārklājums, starppārklājums, noslēdzošais pārklājums



Īpašības



- Gatavs izmantošanai iegremdējot un pārlejot
- Ļoti laba notece uz neapstrādātas koksnes
- Izcila (mitrā) saķere
- Aizsargā koksni no mitruma un profilaktiski darbojas pret zilējumu izraisošajām sēnītēm
- Samazina kopā ar konstruktīvu koksnes aizsardzību puves veidošanas risku
- Palielināts cieta daļiņu daudzums, kas aizsargā pret lapseņu nodarīto kaitējumu
- Aizsargslānis pret pelējumu un aļģēm
- Uz ūdens bāzes: bez smakas, darba instrumentus var tīrīt ar ūdeni
- Ātri nožūst: 2 pārklājumi vienā dienā
- Ilgtermiņa aizsardzība ar vienmērīgu laikapstākļu iedarbību
- Elpojošs
- Neatslāņojas

Izstrādājuma dati

Izejas laiks s ISO kausā 3	Apt. 25 - 70
Saistviela	Akrilāta/alkīda sistēma
Bļivums (20 °C)	Apt. 1,02 – 1,25 g/cm ³
Smarža	Raksturīgs

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.


Iespējamie sistēmas produkti

- [Induline LW-710 \(3987\)](#)
- [Induline DW-610 \(2482\)](#)
- [Induline LW-760 \(3906\)](#)
- [Induline DW-660 \(3904\)](#)
- [Induline LW-700 \(3400\)](#)
- [Induline ZW-400 \(3900\)](#)
- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā pret pamatni**
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.
Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

Apstrāde



Tikai komerciāliem lietotājiem!

- **Apstrādes nosacījumi**

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: +15° C līdz +30° C

Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem. Kvalificēti profesionāli uzņēmumi: pārklāšana, iegremdēšana, pārļiešana, smidzināšana tikai noslēgtās iekārtās.

Otru darba posmu veiciet pēc 2–3 stundām.

Ja žūšana notiek pa nakti, tad ir jānoslīpē.

Ja virsma ir īpaši atklāta, iesakām veikt trešo darba procesu.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.



Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saņeri un krāsas toni uz pamatnes. Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdeni šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus iekrāsojumus.

Koksnēm, kurās ir mieces skābe, veiciet piespiedu žāvēšanu.

Uz Accoya, ozola un kastaņkoka optimāli noteces rezultāti tiek sasniegti, ja pH vērtība ir 9,0–9,5; tas atbilst 0,3–0,5% VP 20829 piedevas pievienošanai.

Ja iztvaikošanas dēļ palielinās viskozitāte, izlīdzināšanai pievienojiet ūdeni (vajadzīgā viskozitāte: balts: iztecēšanas laiks apt. 70 s DIN 3 traukā, ar lazūras efektu: iztecēšanas laiks apt. 25 s DIN 3 traukā)

Lai uzlabotu darba gaitu nelabvēlīgos apstākļos (paaugstināta temperatūra, zemāks gaisa mitrums), atšķaidiet, pievienojot līdz 10% ūdens. Izlīdziniet iztvaikošanas dēļ radušos zudumus, pievienojot ūdeni.

Ja apliešanas iekārtā veidojas putas, iesakām pievienot 0,2–1,0% VP 9325 putošanos mazinošu līdzekli, stipruma pakāpe 2.

Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

■ Žūšana

Var pārkrāsot ar 23 °C un 50% relatīvā mitruma: pēc aptuveni 2,5 stundām

Var krāsot ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 90 minūtēm

(20 minūtes pilēšana / 50 minūtes žūšanas fāze (35 - 40 °C) / 20 minūtes dzesēšanas fāze)

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

■ Izmantošanai

Gatavs lietošanai


Norādījumi

Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saīsinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.

Saskaņā ar DIN 68800-1, koksnes aizsardzības pasākumi jāplāno savlaicīgi un uzmanīgi, saskaņojot ar visām būvniecībā iesaistītajām pusēm (arhitektu, ēkas īpašnieku, būvuzņēmēju), ņemot vērā likumdošanas prasības un vietējos apstākļus.

Ņemiet vērā norādījumus atgādnēs „Iegremdēšanas vannu un apliešanas iekārtu kopšana un apkope” un „Norādījumi par darba higiēnu”.

Darba instrumenti/tīrīšana



Suka, iegremdēšanas baseins, laistīšanas sistēmas, izsmidzināšanas sistēmas, VACUMAT®, uzklāšanas mašīna

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks



Glabājiet cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā bērniem nepieejamā, sausā, vēsā vietā ar labu ventilāciju, kas pasargāta gan no tiešiem saules stariem, gan arī no sala. Telpās, kur glabājas izstrādājums, nedrīkst smēķēt.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Pirmās palīdzības pasākumi

Pēc ieelpošanas:
Sūdzību gadījumā nogādāt ārsta apskatei.
Pietiekošā daudzumā nodrošināt svaigu gaisu un drošības labad apmeklēt ārstu.
Pēc saskares ar ādu:
Ilgstoša ādas kairinājuma gadījumā apmeklēt ārstu.
Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un labi noskalot.
Pēc nokļūšanas acīs:
Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens. Ja saglabājas sūdzības, konsultēties ar ārstu.
Pēc norīšanas:
Nekavējoties konsultēties ar ārstu.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Izmantot piemērotus aizsargcimdus: 4. kat. atbilstoši EN 374 (piemēram, KCL "Tricotil").
Ilgremdēšanas un izsmidzināšanas tuneļā metodei papildus nēsāt ķīmiskās aizsardzības kostīmu (vismaz 6. tips, EN 13034).
Izsmidzinot, izmantot kombinēto filtru A2 / P2.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest majsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.
Atkritumu kods 03 02 05* citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

Aktīvās vielas:
100 g produkta satur 0,63 g 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts

Atļaujas nr.:
LV/2018/MR/006

Drošības vadlīnijas:

BP 1081 – Profilaktiska koksnes aizsardzība – pamata pasākumi
BP 2081 – Koksnes aizsardzības līdzeklis: krāsošana, uzklāšana ar rullīti, špaktelēšana, slaucīšana
BP 2083 – Koksnes aizsardzības līdzekļu izmantošana atklātās vietās
BP 2084 – Koksnes aizsardzības līdzekļu izmantošana slēgtās vietās

Koksnes aizsarglīdzekļi satur biocīdajus aģentus, lai aizsargātu koksni no kaitēkļiem. Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, tos drīkst lietot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju un tikai atļautās lietošanas jomās. Izvairīties no nevajadzīga kontakta ar līdzekli.
Ļaunprātīga izmantošana var radīt kaitējumu veselībai un videi.

Atvērt un lietot uzmanīgi.

Strādājot neēst, nedzert un nesmēķēt.

Strādājot darbnīcā (komerciālai lietošanai), nodrošināt labu ventilāciju.

Krāsot logus un ārdurvis, nodrošināt labu vedināšanu un telpu ventilāciju; turēt atvērtus visus esošus logus un durvis (pieplūdes un nosūces ventilācija, gaisa apmaiņa vismaz 5 stundas); uzturēšanās ilgums darba zonā jāsamazina līdz minimumam.

Mazgāt rokas pirms pārtraukumiem un pēc darba.

Nelietot uz koksnes, kas paredzēta tiešai saskarei ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību.

Neļaut vielu un produktu atlikumiem iekļūt ūdenstilpnēs, augsnē vai kanalizācijā.



Nav atļauta produkta lietošana, kā arī ar to apstrādātas koksnes izmantošana virszemes ūdenstilpņu tuvumā, jo tā var negatīvi ietekmēt ūdens ekosistēmas.

Apstrādāt tikai uz necaurlaidīgas virsmas, ja nepieciešams, izmantot piemērotu pārklājumu (foliju / brezentu). Apstrādātu koksni uzglabāt uz necaurlaidīgas, cietas virsmas, līdz koksne kļūst pilnīgi sausa. Jāsakraj jebkurus noplūdušus vai no koksnes nopilējušus produkta atlikumus, lai tos atkārtoti izmantotu vai utilizētu.

Aizsargāt vidi (augšni, ūdenstilpnes, augus utt.) no produkta šļakatām.

Neizmantot šo produktu koksnes virsmu apstrādei dzīvojamās telpās, izņemot logu un durvju iekšpusē.

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .

Šis produkts satur <130 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.