



HWS-112-Hartwachs-Siegel

Izturīgs 1K- blīvējums dabiskam izskatam un diviām uzklāšanām



Krāsu tonis	Pieejamība			
	Skaits paletē	444	60	22
	VPE	1 l	5 l	20 l
	Iepakojuma veids	Kanna W	spainis-w	spainis-w
	Iepakojuma kods	85	05	20
	Preces Nr.			
bezkrāsains	1826	■	■	■
Īpašās krāsas	1829	■	■	■

Patēriņš

1. darba solis: 70 ml/m²
2. darba solis: 60 ml/m²



Izmantošanas jomas



- Koksne dzīvojamā zonā
- Mēbeļu un interjera dizains
- Koka grīdas un kāpnes
- Galda un darba virsmas
- Kuģu interjeri
- Vannas istabas un pirts elementi
- Bez pārmērīgas daudzuma noņemšanas
- Korķa grīdas
- Bambusa komponenti
- Nav paredzēts balinātai koksnei
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Ātri žūstošs
- Noturīgs pret nodilumu un skrāpējumiem
- Izturīgs pret ķīmiskām vielām: DIN 68861, 1B
- Pretslīdošais
- Ļoti maza tendence spīdēt
- Dabisks izskats un izjūta
- Grūti uzliesmojoša

Izstrādājuma dati



Saistviela	Alkīda sveķi
Blīvums (20 °C)	apm. 0,88 g/cm ³
Izejas laiks s DIN 4 kausā	apm. 22
Smarža	Raksturīgs
Spīduma pakāpe	Izteikti matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- **DIN EN 71-3 "Bērnu rotaļlietu drošība"**
- **Atļauja kā virsmas pārklājuma sistēma parketa un koka grīdām**
- **Pretslīdošais "R10" saskaņā ar DIN 51130:2014**
- **EK tipa pārbaudes sertifikāts (IMO sertifikācija)**
- **Kāpņu meistara roku krēma pārbaude (pamatojoties uz DIN EN 12720)**
- **Kontakts ar pārtiku**

pārbaudes standarti

DIN 68861, 1B izturība pret ķīmiskām vielām

Iespējamie sistēmas produkti

- **OB-008-Ölbeize (2787)**
- **Wischpflege für geölte Böden ^[ecol] (7699)**

Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā pret pamatni

Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

Koksnes mitrums: 8 - 12%

Koksnes gala apdare nav smalkāka par P 180

■ Sagatavošana


Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.

Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni/pamatnes ar WV-891 vai V-890.

Krāsošanai, ja nepieciešams, gruntēt ar glazūru dzīvojamām telpām vai OB-008.

Ar nākamo pārklājumu, izmantojot rullīšu metodi: starpžūšanas laiks vismaz 24 stundas. [U2_HB_38]

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +25 °C

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Rullītis, smidzināšana

[VA1_HB_79]

Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,23 - 0,28 mm, materiāla spiediens: 80 - 120 bar.

[VA1_HB_80]

Pēc žūšanas un starposma slīpēšanas (P 240 - 320) veiciet ar produktu otro darbības soli. Novērot žāvēšanas laiku starp darbībām.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Kūpināta ozola un citu eksotisku koku gadījumā iepriekš nepieciešama konsultācija ar Remmers tehnisko dienestu un testa vietas izveidošana.

Apstrādājot telpās, nodrošiniet labu ventilāciju.

Regulāri iznīciniet izsmidzināmo putekļu nogulsnes, lai izvairītos no smidzināšanas putekļu aizdegšanās.



[VA1_HB_78]

Pirms slaucīšanas ļaujiet smidzinātiem putekļiem nožūt.

Produkts pats par sevi neaizdegas.

Slīpējot koka virsmas, kas apstrādātas ar produktu, vienmēr valkājiet elpošanas aizsargus (putekļu filtra maska P2).

Pašaizdegšanās bīstamība (DGUV informācija 209-046)

Aizliegts apstrādāt ar NC saturošām lakām vai krāsvielām tajā pašā darba vietā, savākt un utilizēt netīrus audumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbus) ugunsizturīgos atkritumu konteineros.

■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 60 minūtēm

Var pieskarties: apt. pēc 3 stundām

Var pārstrādāt, izsmidzinot: apmēram pēc 6 stundām

Var pārstrādāt, izmantojot rullīšu metodi: apmēram pēc 14 stundām

Pilna slodze: pēc apt. 7 dienām

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.

Zemas temperatūras un augsts mitrums aizkavē žūšanu.

Žūšana ir atkarīga no koksnes veida un pamatnes absorbcijas.

■ Izmantošanai

Gatavs lietošanai

Norādījumi

Iesaiņojot gatavās lakotās koka detaļas, izmantojiet gaisa caurlaidīgus materiālus. Regulāri tīriiet grīdas un kāpnes ar matu suku vai mopu, lai noņemtu putekļus un netīrumus.

Renovācijas gadījumā (pat daļēji ja ir īpaši noslogoti gājēju celiņi) notīrīto virsmu apstrādājiet ar produktu vai ar cietā vaska eļļu bez pieplūdumiem.

Vajadzības gadījumā noslaukiet ar mitru drānu vienu reizi nedēļā, pievienojot [eco] tīrīšanas līdzekli ūdenī eļļotām grīdām.

Sertificētiem ražojumiem un konstrukcijām ir jāievēro attiecīgie testa ziņojumi/sertifikāti un tehnisko datu lapa.

Darba instrumenti/tīrīšana



Īsas vilnas (3–5 mm) velūra vai mohēra rullītis, kausa pistole
Airless-/Airmix smidzinātājs

Tīrīt instrumentus tūlīt pēc lietošanas ar atšķaidījumu V 101.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Remmers Instrumenti

➤ [Veloursrolle \(4442\)](#)

Glabāšana/ glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.



Individuālie aizsardzības
līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles.
Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/i): maks. 500 g/l (2010)
Šis produkts satur < 500 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	500g/l
max.:	500g/l

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie
dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā
kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav
uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta
mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to
izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem
vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto
materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem
iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav
iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc
mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai
sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un
rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku
piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam
izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības,
arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām,
jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos
spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad
jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.