



Wohnraum-Lasur

Vaska lazūra uz dabiskio sveķu un linsēklu eļļas lakas bāzes



Krāsu tonis	Pieejamība			
	Skaitis paletē	672	200	30
VPE	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l	
Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	spainis-w	
Iepakojuma kods	01	03	10	
Preces Nr.				
bezkrāsains	2400	■	■	■
balts	2401	■	■	■
antīks pelēks	2302	■	■	
bērzs	2303	■	■	
ozols	2305	■	■	
moka	2306	■	■	
ķirsis	2307	■	■	
Toskāna pelēks	2308	■	■	
Īpašās krāsas*	2406		■	■


*Minimālais pasūtījums 2,5 l

Patēriņš

Apt/ 50 - 100 ml/m² uz vienu darba soli



Izmantošanas jomas



- Koksne iekštelpās
- Mēbeles
- Sienu un griestu segumi
- Mitrās telpās (virtuve un vannas istaba)
- Durvis
- Kāpnes un parkets, kā krāsošanas grunts



Īpašības



- uz ūdens bāzes
- Balstās uz atjaunojamām izejvielām (linsēklu eļļu un dabīgiem sveķiem)
- Labas apstrādes īpašības
- produktīvs
- Ļoti laba ūdens izturība (ūdens atgrūdoša iedarbība)
- Izturīgs pret ķīmiskām vielām: DIN 68861, 1C
- Dabisko izejvielu dēļ ir iespējamas nelielas izstrādājuma krāsas svārstības, taču, pēc mūsu pieredzes, tām nav ietekmes uz koksnes virsmas krāsu.

Izstrādājuma dati

Saistviela	Akrilāta dispersionsija
Blīvums	apt. 1,02 g/cm ³
Viskozitāte (20 °C)	200 - 500 mPa·s
Smarža	Maigs
Spīduma pakāpe	Matēts

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- [DIN EN 71-3 "Bērnu rotaļlietu drošība"](#)

Iespējamie sistēmas produkti

- [Hartwachs-Öl \(0695\)](#)
- [Treppen- & Parkettlack \(2390\)](#)

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā pret pamatni**
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.
Koksnes mitrums: 8 - 12%
- **Sagatavošana**
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.
Kārtīgi apslīpēt nesabojātus vecus pārklājumus.
Nomazgājiet taukainu un sveķainu koksni ar atšķaidītāju un otu tīrīšanas līdzekli.
Koksnes slīpēšana ar P150-180.

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 ° C līdz maks. +30 ° C

Pirms lietošanas labi samaisiet.
Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.
Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,3 - 1,8 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 1,5 - 2,5 bar.
Viegla starpslīpēšana ar slīpēšanas sūkli vai P 240 - 320.
Izvairieties no caurslīpējuma.
Kad pārklājums nožuvis, uzklājiet 2. reizi.
Uzklājiet tikai plānus slāņus.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
Tumšas krāsas gadījumā gruntēšana jāveic ļoti uzmanīgi, lai iegūtu vienmērīgu krāsu.
Pēc gruntējuma krāsošanas uz kāpnēm un parketa būs nepieciešama noblīvēšana ar kāpņu un parketa laku vai galīgā apstrāde ar cieta vaska eļļu.
Pašaizdegšanās bīstamība (DGUV informācija 209-046)
Aizliegts apstrādāt ar NC saturošām lakām vai krāsvielām tajā pašā darba vietā, savākt un



utilizēt netīrus audumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbus) ugunsizturīgos atkritumu konteineros.

■ Žūšana

Putekļu sauss: apmēram pēc 2 stundām
Var pieskarties: apt. pēc 4 stundām
Pārkrāsojams: pēc žūšanas naktī
Pilna slodze pēc 7 dienām

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.
Žūšana ir atkarīga no koksnes veida un pamatnes absorbcijas.

■ Izmantošanai

Gatava lietošanai.
Gruntēšanai: atšķaidīt ar apmēram 25% ūdens

Darba instrumenti/tīrīšana


Akrila saru suka, virsmas suka, mohēra rullis, izsmidzinātāji
Grīdas ota



Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles.
Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .
Šis produkts satur <130 g/l GOS.





Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.