



Induline ZW-507i

Caurspīdīga izolācijas pildviela uz ūdens bāzes izsmidzināšanas metodei



jume	Pieejamība			
	Skaits paletēs	96	22	4
	VPE	5 l	20 l	120 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	[fass_k]
	Iepakojuma kods	05	20	68
	Preces Nr.			
bezkrāsains	1636	■	■	■

Patēriņš

150 - 200 ml/m² uz vienu darba soli
(atbilst: mitrās plēves biezums: 150-200 μm, sausās plēves biezums: 35-45 μm)



Izmantošanas jomas



- Koksne iekšā un ārā
- Skujkoki un lapu koki
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis
- Starppārklājums necaurspīdīgām un caurspīdīgām sistēmām
- Aizsargātām konstrukcijām arī kā bāzes pārklājums
- Profesionālai izmantošanai

Īpašības



- Laba saliešana
- Izcila (mitrā) saķere
- Samazina krāsas maiņu, ko izraisa ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas
- Samazina virsmas defektus, kas saistīti ar koksnes specifiskām sastāvdaļām (piemēram, lapegle)
- Samazina tendenci uz tumšas krāsas maiņu, kas saistīta ar tannīnskābes reakciju (piemēram, ozols)
- Ar UV bloķētāju, lai iegūtu lielāku drošību glazūras krāsās
- Laba slīpēšanas spēja

Izstrādājuma dati



Saistviela	Akrilāta sveķi
Blīvums (20 °C)	apt. 1,03 g/cm ³
viskozitāte	Apt. 2300 mPas
Smarža	Raksturīgs

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- > [\[LANG_RSG\]](#)
- [\[LANG_RSG_INFO\]](#)

Iespējamie sistēmas produkti


- > [Induline SW-900* \(3776\)](#)
- > [Induline GW-360 \(3201\)](#)
- > [Induline GW-208 \(3478\)](#)
- > [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)
- > [Induline LW-700 \(3400\)](#)
- > [Induline LW-720 \(3996\)](#)
- > [Induline LW-721/05 \(5105\)](#)
- > [Induline LW-722 \(5100\)](#)
- > [Induline LW-725 \(3941\)](#)
- > [Induline NW-740/05 \(7920\)](#)
- > [Induline DW-625 \(1764\)](#)
- > [Induline DW-691 \(3070\)](#)
- > [Induline DW-692 \(3056\)](#)
- > [Induline OW-810 \(3461\)](#)
- > [Induline SW-935 \(3786\)](#)

*Rūpīgi izmantojiet biocidālus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā pret pamatni**
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.
Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11–15%
- **Sagatavošana**
Ja nepieciešams, impregnējiet izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli*.
Gruntējiet koksnes virsmas.
Ja nepieciešams, aizsargājiet parapeta šuves ar Induline V-šuvju aizsardzību vai Induline AF-920.

Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: +15° C līdz +30° C

Dotās vērtības ir attiecas uz neatšķaidītu materiālu. Labākā strāvas forma tiek sasniegta ar materiāla temperatūru no 15° C līdz 20° C.

Nodrošiniet labu ventilāciju.

Ja nepieciešams, pārbaudiet saderību un izolāciju ar pamatu, izmantojot testa pārklājumu. Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar.

Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar, sprauslas gaisa spiediens: 1 - 2 bar.

Izņēmuma gadījumos var būt nepieciešama atkārtota uzklāšana.

Pirms gala pārklājuma starpslīpēšanas: P 220 - 240, noņemiet slīpēšanas putekļus.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.



Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Pārklāšanas sistēmām uz ūdens bāzes vienmēr pastāv atlikušais krāsas maiņas risks, ko izraisa koksnes sastāvdaļas.

Sveķu noplūde ir dabiska un to nevar novērst ar pārklāšanas tehnoloģiju, skatīt BFS lietošanas instrukciju nr. 18.

Produkta pārmērīga atšķaidīšana, pārmērīgs mitrums koksnē vai ieteikto pārklājuma secību neievērošana, lietošanas daudzumi un žūšanas laiki var pasliktināt produkta izolējošo iedarbību.

Attiecībā uz porainām koksņēm (piem., ozolam) jāievēro, lai materiāls būtu krāsots, uzpildot poras. Var būt nepieciešama ieteicamā krāsas daudzuma pārsniegšana. Ievērojiet spēkā esošos standartus un vadlīnijas attiecībā uz koksnes detaļu pārklājumu ārā (VFF instrukcijas, BFS instrukcija nr. 18, VdL vadlīnijas, IFT vadlīnijas).

Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

■ Žūšana

Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas

Slīpējams un pārkrāsojams: pēc aptuveni 4 stundām

(ar 23°C un 50 % r.m.)

Slīpējams un pārkrāsojams ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 20 minūšu garas iztvaikošanas zonas (aptuveni 20 °C un 65 - 75% r.m.) / 75 minūšu žūšanas fāzēs (apm. 45 °C, 1 m/s gaisa cirkulācija) / 20 minūšu dzesešanas fāzēs

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris lēnāk.

■ Izmantošanai

Ja nepieciešams, ar ūdeni (ne vairāk kā 5%).

Norādījumi

Hermētiķiem jābūt krāsu savietojamiem, un tos nedrīkst uzklāt, līdz krāsa ir pilnīgi izžuvusi.

Izmantojiet tikai mīkstinātājus nesaturošus blīvēšanas profilus.

Darba instrumenti/tīrīšana




Izmidzināšanas sistēmas, rokas izsmidzināšanas ierīce, Dynflow sistēma

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.

Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/ glabāšanas laiks



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A / P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu



Norādījumi par
utilizēšanu

Liela apjoma izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par
biocīdajiem produktiem

*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un
informāciju par produktu!

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010)
Šis produkts satur <130 g/l GOS.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie
dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā
kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav
uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta
mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to
izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem
vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto
materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem
iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav
iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc
mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai
sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un
rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku
piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam
izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības,
arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām,
jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos
spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad
jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.